

# ネツパラン・エコW

## 水混合タイプ

### 使用方法

- ★ 下表を参考に所定量のネツパランと水をタンクに入れ、完全に白濁するまでかき回してください。
- ★ 付着防止効果が低い場合には、原液を追加し同様によくかき回してご使用ください。
- ★ 希釈する場合は、ネツパラン・エコWを先に入れてから、水をいれるようにすると、混合性が高まります。

適用機材	使用方法および薄め倍率(ストレートアスファルト推奨値)		
	使用方法1	使用方法2	使用方法3(1・2併用)
タイヤローラ コンバインドローラ	液剤タンクのみ 5~10倍	散水タンクのみ 5~10倍	液剤タンク: 10~20倍 散水タンク: 100~200倍
マカダム・ハンドガイドローラ	散水タンク: 100~200倍		
プレートコンパクタ アスファルトフィニッシャ ダンプ車	バケツ容器: 2~5倍 噴霧器散布、またはブラシ塗り		

※ 高性能改質アスファルトの場合には、濃度を上げてご使用ください。